

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

**Продукт: Siccolmelt CL 931**

<b><u>Описание</u></b>	Термоклей, используемый в книжно-переплетном производстве.
<b><u>Метод нанесения</u></b>	Дисковыми системами, роликами.
<b><u>Температура нанесения</u></b>	160 – 190 °С в зависимости от способа нанесения
<b><u>Характерные свойства</u></b>	
<b>Цвет</b>	Белые твердые пластинки
<b>Вязкость (Брукфильд)</b>	Около 3800 мПас при 160°C Около 1700 мПас при 190°C
<b>Точка размягчения</b>	Около 80 °С
<b>Время стеклования</b>	20 – 30 секунд
<b><u>Чистка</u></b>	Для регулярного смывания рекомендуется использовать Swiftclean 100. Для полной чистки рекомендуется Swiftclean 300.
<b><u>Хранение</u></b>	Хранить в чистом сухом, непыльном помещении при температуре 15 – 35 °С. Минимальный срок годности 1 год при сохранности оригинальной упаковки. Может выдерживать мороз.
<b><u>Упаковка</u></b>	Полиэтиленовые мешки по 20 кг.